Latexfalt® Parkdeck

Productfiche

Naadloos en slijtvast afwerksysteem van een polymeer gemodificeerde bitumenemulsie voor parkeerdaken, hellingbanen en laadbordessen.

Algemene informatie

Latexfalt Parkdeck is een afwerklaag op basis van een hoog polymeer Gemodificeerde bitumenemulsie op waterbasis ingestrooid met een gebroken steenslag. Het elastische bindmiddel gecombineerd met slijtvast afstrooimateriaal wordt in twee lagen aangebracht:

- op beton of asfalt van o.a. parkeerdaken die moeten worden beschermd tegen aantasting en indringing van water en dooizouten,
- als stroefheidlaag [met diverse steenslagsoorten] op laadbordessen, in- en uitritten van parkeergarages en parkeerdaken, [houten] brugdekken en aanlegsteigers.

Eigenschappen

Kwaliteitscontrole op productie en applicatie vindt plaats in overeenstemming met ISO-9001. Aan het Latexfalt Parkdeck systeem kunnen de volgende eigenschappen worden toegekend:

Producteigenschappen	*Norm*	*Eenheid*	*Specificatie*
Bindmiddel			
Verwekingspunt [Ring en Kogel]	NEN-EN 1427	°C	≥ 60
Elasticiteit 20°C 0°C -10°C	ASTM D412	%	> 2000 > 500 > 100
Vialit hechtproef [T90]	NEN-EN 12272	°C	> -20
Systeem			
Slijtvastheid [minifretting] / basalt 20°C 0°C -10°C		% steenverlies	 1,5 1,5 1,9
Hechtsterkte bij 10°C op asfalt/beton	-	N/mm²	> 1
Waterdampdoorlatendheid	DIN 52615	gram/m²/dag	± 1,5
Waterdichtheid	CUR 52	-	Waterdicht
Afschuifspanning bij 20°C	-	N/mm	> 0,2

Standaard systeemdikte van een Latexfalt Parkdeck afwerking is 6-10 mm, afhankelijk van de gebruikte steenslag.

Verwerkingsconditie

Latexfalt Parkdeck kan alleen worden aangebracht bij drogende weersomstandigheden en bij een minimale etmaaltemperatuur van 10 °C.

Droogtijd

Aansluitend op de productiedag is de afwerking na één dag al geschikt voor loopverkeer of licht transport.

Onderhoud

Latexfalt Parkdeck afwerking kan worden gereinigd met behulp van een bezem.

Gezondheid & Veiligheid

Latexfalt Parkdeck heeft geen specifieke gezondheids en/of veiligheids eigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.

Zoomstraat 10 | 9160 Lokeren | Belgie
Tel. 09/340.40.80 | Fax 09/349.03.53
E-mail:info@latexfalt.be www.latexfalt.be